SHERWIN WILLIAMS.

EXCELLO®

BARNIZ SATIN-LOOK

B44VA4

DESCRIPCIÓN

Excello Barniz Satin-Look es un recubrimiento formulado a base de resinas acrílicas termoplásticas de alta calidad que brindan alta resistencia y máxima durabilidad, realzando y protegiendo la superficie. Su acabado transparente satinado lo hace ideal para recubrir superficies naturales y previamente pintadas sin alterar su color. Sus propiedades Anti-hongos, resistencia a rayos solares y fácil aplicación son idóneas para contratistas y la mejor opción para el uso doméstico.

VENTAJAS

- Alta resistencia
- Máxima durabilidad
- Realza y protege la superficie
- Transparente
- Fácil de Aplicar
- Lavable
- Rápido secado
- Resistencia a rayos solares
- Excelente resistencia a manchas de aceites minerales o vegetales
- Resistencia a hongos
- No se amarillenta

USOS RECOMENDADOS

- Exterior/ Interior
- **Tipos de superficie:**
  - Pisos y paredes de ladrillo de barro
  - Fachaleta
  - Piedra laja
  - Concreto
  - Terrazo

DATOS TECNICOS

Color: Clear

Rendimiento: 30 a 40 m^2 / gl a 1mils

Espesor recomendado 1.0 a 1.2 mils seco por mano requerida.

Rendimiento al espesor recomendado: 27 a 36 m^2 / gl.

Nota: Rendimiento teórico sujeto a porosidad de la superficie y herramienta utilizada.

Tiempo de secado:

Dependiendo de la temperatura y la humedad.

Tacto:	30 minutos
Retocar:	1-2 horas
Completo:	12 horas
Brillo a 60°:	14 -20 satinado
Reducción:	No es necesario
Sólidos/peso:	18.13%
Sólidos/volumen:	15.0%
Peso por galón:	7.45 lbs.

SISTEMAS RECOMENDADOS

Pisos y paredes de ladrillo de barro, fachaleta, piedra laja, concreto, terrazo, o cualquier tipo de superficies cementicias.

Aplique de 2 a 3 manos de Excello Barniz Satin-Look.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Aplique a una temperatura ambiente entre 10°C y 38°C, preferentemente cuando el clima es cálido y soleado. No aplique si hay pronóstico de lluvia.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Superficies nuevas

No necesita sellador. La superficie debe estar curada y libre de humedad.

Superficies previamente barnizadas

Limpie todas las superficies removiendo el polvo, grasa, óxido, aceite, ceras, etc. Lave con agua y jabón y permita que la superficie seque.

Cualquier problema de humedad o filtración debe ser corregido antes de pintar.

Debe removerse toda pintura antigua o mal adherida con la ayuda de espátulas y cepillos de alambre de forma manual o mecánica.

Superficies Brillantes

Para eliminar el brillo con lija utilice granulado fino para abrir el poro y generar adhesión. Limpie la superficie.

ARQ-Rev.02/2011

Producto Centroamericano fabricado y vendido en Centro América y Panamá por Sherwin-Williams de Centro America
Bajo Licencia de The Sherwin-Williams Company Cleveland, Ohio, propietaria de las marcas registradas.

SHERWIN WILLIAMS.

EXCELLO®

BARNIZ WET-LOOK

V87CSA1

DESCRIPCIÓN

Excello Barniz Wet-Look es un recubrimiento formulado a base de resinas acrílicas de alta calidad que brindan máxima resistencia y durabilidad, realzando y protegiendo la superficie. Su acabado transparente brillante lo hace ideal para recubrir superficies naturales y previamente pintadas sin alterar su color. Sus propiedades Anti-hongos, resistencia a rayos solares y fácil aplicación son idóneas para contratistas y se convierte en la mejor opción para el uso doméstico.

VENTAJAS

- Alta resistencia
- Máxima durabilidad
- Realza y protege la superficie
- Transparente
- Fácil de Aplicar
- Rápido secado
- Resistencia a rayos solares
- Excelente resistencia a manchas de aceites minerales o vegetales
- Resistencia a hongos
- No se amarillenta

USOS RECOMENDADOS

- Exterior/ Interior
- **Tipos de superficie:**
  - Pisos y paredes de ladrillo de barro
  - Fachaleta
  - Piedra laja
  - Concreto
  - Terrazo

DATOS TECNICOS

Color: Clear

Rendimiento: 49 m^2 / gl a 1mils

Espesor recomendado

1.5-2.0 mils seco

Rendimiento al espesor recomendado: 28 m^2 / gl.

Nota: Rendimiento teórico sujeto a porosidad de la superficie y herramienta utilizada.

Tiempo de secado:

Dependiendo de la temperatura y la humedad.

Tacto:	5-10 minutos
Retocar:	2-4 horas
Completo:	20-30 minutos
Brillo a 60°:	85-90 (Brillante)
Reducción:	No es necesario
Sólidos/peso:	45.33%
Sólidos/volumen:	33.00%
Peso por galón:	7.82 lbs.

SISTEMAS RECOMENDADOS

Pisos y paredes de ladrillo de barro, fachaleta, piedra laja, concreto, terrazo, o cualquier tipo de superficies cementicias.

Aplique de 2 a 3 manos de Excello Barniz Wet-Look.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Aplique a una temperatura ambiente entre 10°C y 38°C, preferentemente cuando el clima es cálido y soleado. No aplique si hay pronóstico de lluvia.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Superficies nuevas

No necesita sellador. La superficie debe estar curada y libre de humedad.

Superficies previamente barnizadas

Limpie todas las superficies removiendo el polvo, grasa, óxido, aceite, ceras, etc. Lave con agua y jabón y permita que la superficie seque.

Cualquier problema de humedad o filtración debe ser corregido antes de pintar.

Debe removerse toda pintura antigua o mal adherida con la ayuda de espátulas y cepillos de alambre de forma manual o mecánica.

Superficies Brillantes

Para eliminar el brillo con lija utilice granulado fino para abrir el poro y generar adhesión. Limpie la superficie.

ARQ-Rev.02/2011

Producto Centroamericano fabricado y vendido en Centro América y Panamá por Sherwin-Williams de Centro America
Bajo Licencia de The Sherwin-Williams Company Cleveland, Ohio, propietaria de las marcas registradas.