AQUALOCK™

REPELENTE DE AGUA

A5 V SA1

DESCRIPCIÓN

Aqualock Repelente de Agua es un acabado final transparente para paredes, base silicona, formulado con hidro-repelentes activos de alto poder penetrante que sella la superficie, repele el agua e impermeabiliza fachadas o muros expuestos a la intemperie.

VENTAJAS

- Tecnología hidro-repelente efectiva a una mano
- Acción en sólo 30 minutos
- Minimiza la adherencia de polvo
- Mantiene el color natural de la superficie
- Evita la manchas causadas por el salpiqueo de riego o lluvia

USOS RECOMENDADOS

- Exterior e Interior
- Tipos de Superficie:
  - Bloques de Concreto
  - Concreto/repello
  - Drywall
  - Piedra, lajas, ladrillo visto, fachaletas, etc.
  - Stucco Cementicio
  - Superficies previamente pintadas.

NOTA: ESTE PRODUCTO ES ACABADO FINAL

DATOS TECNICOS

Color: Transparente

Rendimiento: 15 m^2 / gal. a 1 mils

Espesor recomendado:

1.0-1.2 mils seco

Rendimiento al espesor recomendado: 13-15 m^2 / gal.

Nota: Rendimiento teórico sujeto a porosidad de la superficie y herramienta utilizada.

Tiempo de secado:

Dependiendo de la temperatura y la humedad.

Completo: 30 minutos

Brillo a 60°: Satinado 14-20

Reducción: No es necesaria

Sólidos/peso: 13.64%

Sólidos/volumen: 10.28%

Peso por galón: 6.68 lbs.

SISTEMAS RECOMENDADOS

Bloques de Concreto, Concreto/Repello, Drywall, Stucco Cementicio, Piedra, lajas, ladrillo visto, fachaletas y superficies pintadas.

Aplique una mano abundante de **Aqualock Repelente de Agua** y en solo 30 minutos es efectiva su repelencia al agua.

Nota: Aplíquese únicamente en superficies verticales.

Este producto esta diseñado para ser capa final y si se desea pintar sobre le debe lijar y limpiar totalmente hasta eliminar residuos de Silicone.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Aplique a una temperatura ambiente entre 10°C y 38°C, preferentemente cuando el clima es cálido y soleado. No aplique si hay pronóstico de lluvia.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Limpie todas las superficies removiendo el polvo, grasa, aceite, ceras, etc. Lave y permita que la superficie seque, antes de utilizar el producto.

EQUIPO DE APLICACION

Proteja el piso y las áreas a pintar. Antes de aplicar la pintura, asegúrese de homogenizarla bien.

Brocha

Use una brocha de cerda natural. Medida según se requiera.

Rodillo

Use una felpa para esmalte de 3/8" de espesor

ARQ-Rev.05/2013

Producto Centroamericano fabricado y vendido en Centro América y Panamá por Sherwin-Williams de Centro América
Bajo Licencia de The Sherwin-Williams Company Cleveland, Ohio, propietaria de las marcas registradas.

AQUALOCK™

IMPERMEABILIZANTE ELASTOMÉRICO 8000

LÍNEA A5

DESCRIPCIÓN

Aqualock Impermeabilizante Elastomérico 8000 es un impermeabilizante elastomérico de última generación a base de polímeros acrílicos libre de disolventes y plastificantes, 100% acrílico. Formulado con alta tecnología para brindar alta flexibilidad y menor absorción de agua, brindando la más alta protección contra filtraciones hacia el sustrato. Su alto poder reflejante de rayos solares, bajo VOC, bajo olor y ser libre de APEO (alquil fenol etoxilado) permite cumplir los más altos estándares ambientales.

VENTAJAS

- Sella 100% la superficie, elimina filtraciones y goteras.
- Menor absorción de agua garantizando máxima durabilidad.
- Blancura con poder reflejante para redución de calor y ahorro energético.
- Alta flexibilidad en frío y calor.
- Bajo olor y bajo VOC (Compuestos Orgánicos Volátiles)
- Libre de APEO, no daña la fauna marina, algas marinas y plantas terrestres.
- Pintable y apto para tráfico peatonal.

USOS RECOMENDADOS

- Exterior

Tipos de Superficie:

* Acero / Hierro
* Aluminio / Galvanizado
* Bloque de Concreto
* Concreto / Repello
* Drywall
* Fibrocemento
* Madera
* Stucco Cementicio

NOTA: ESTE PRODUCTO ES ACABADO FINAL

DATOS TECNICOS

Color: Blanco

Rendimiento teórico a 1 mils (25 micrones): 67.59 m^2/gal (17.88 m^2/L)

Espesor recomendado: 6.0 mils (150 micrones) húmedo, 2.7 mils (68 micrones) seco

Rango de rendimiento a 1 mano: 23.4 m^2/gal – 31.66 m^2/gal (6.19 m^2/L – 8.38 m^2/L)

Nota: Rendimiento teórico en base a color blanco y sujeto a porosidad de la superficie y herramienta utilizada.

Tiempo de secado:

Dependiendo de la temperatura y la humedad.

Tacto: 1 hora

Retocar: 24 horas

Completo: 48horas

Brillo a 85°: Eg-Shel 5-10

REDUCCION

Brocha/rodillo 10-15% con agua

Airless: No es necesario

Sólidos/peso: 59.29%

Sólidos/volumen: 45.36%

Peso por galón: 11.43 lb/ gal (1.37 kg/gal).

Porcentaje de sólidos en base a color blanco.

SISTEMAS RECOMENDADOS

Acero/Hierro

1 mano de Builders Base Anticorrosivo 6000 Rustop o

1 mano de Builders Base Anticorrosivo 4000 Colonial

2 manos Aqualock Impermeabilizante Elastomérico 8000 sin reducir

Aluminio/Galvanizado, Bloque de Concreto Concreto/Repello, Drywall, Fibrocemento, Madera y Stucco Cementicio.

1 manos Aqualock Impermeabilizante Elastomérico 8000 reducido 25%

2 manos Aqualock Impermeabilizante Elastomérico 8000 sin reducir

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Aplique a una temperatura ambiente entre 10°C y 38°C, preferentemente cuando el clima es cálido y soleado. No aplique si hay pronóstico de lluvia.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Aplique Masilla para Grietas Exterior Sherwin-Williams, para rellenar fisuras y otras imperfecciones en la superficie. Si las imperfecciones son muy grandes utilice el producto adecuado siguiendo las instrucciones del fabricante.

Limpie todas las superficies removiendo el polvo, grasa, óxido, aceite, ceras, etc. Lave y permita que la superficie seque.

ARQ-Rev.03/2014

Producto Centroamericano fabricado y vendido en Centro América y Panamá por Sherwin-Williams de Centro América
Bajo Licencia de The Sherwin-Williams Company Cleveland, Ohio, propietaria de las marcas registradas.

AQUALOCK™

BLOQUEADOR DE AGUA
LÍNEA A5WSA8

DESCRIPCIÓN

Aqualock Bloqueador de Agua es un impermeabilizante con resistencia a la presión hidrostática, formulado con alta tecnología a base de polímeros acrílicos estirenados y pigmentos de alta resistencia a la alcalinidad y eflorescencia. Evita las filtraciones de agua formando una barrera de impermeabilización negativa, que penetra en la superficie, bloqueando el paso del agua, en las condiciones más exigente, puede impermeabilizar tanto en interior como exterior. Uso residencial, comercial, e industrial.

VENTAJAS

- Excelente durabilidad
- Excelente resistencia a la presión hidrostática
- Permite respirar a la superficie
- Evita las filtraciones de agua
- Resistente a la alcalinidad
- Libre de Plomo y mercurio
- Fácil aplicación
- Pintable
- Amigable con el medio ambiente

USOS RECOMENDADOS

- Exterior/Interior

Tipos de Superficie:

* Bloque de Concreto
* Concreto / Repello
* Stucco Cementicio

DATOS TECNICOS

Color: Blanco

Rendimiento: 75 m^2 / gl. a 1 mils

Espesor mínimo recomendado:

6 mils seco

Rendimiento al espesor recomendado: 12 m^2 / gl.

Nota: Rendimiento teórico sujeto a la porosidad de la superficie y herramienta utilizada.

Tiempo de secado:

Dependiendo de la temperatura y la humedad.

Tacto: 1 hora

Retocar: 4-5 horas

Completo: 24 horas

Brillo a 60°: Mate 0-5

REDUCCION

Brocha/rodillo No es necesario

Airless: No es necesario

Sólidos/peso: 65.92%

Sólidos/volumen: 50.21%

Peso por galón: 12.41 ± 0.20 lb/gl

SISTEMAS RECOMENDADOS

Bloque de Concreto
Concreto/Repello y Stucco Cementicio

Aplicar directamente al concreto no utilizar sellador.

Aplicar:

1. Una capa de **Aqualock Bloqueador de Agua** reducida un 25% como imprimante.
2. Primera capa de **Aqualock Bloqueador de Agua** En todo el área a impermeabilizar. Dejar secar de 4 a 5 horas.
3. Segunda capa **Aqualock Bloqueador de Agua** En todo el área a impermeabilizar. Dejar secar de 4 a 5 horas.

Si se quiere recubrir con un sistema de pintura Sherwin-Williams esperar 24 horas antes de aplicar el sistema recomendado.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Aplique a una temperatura ambiente entre 10°C y 38°C, preferentemente cuando el clima es cálido y soleado. No aplique si hay pronóstico de lluvia.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Limpie la superficie que va a impermeabilizar. El producto viene listo para ser usado.

ARQ-Rev.02/2011

Producto Centroamericano fabricado y vendido en Centro América y Panamá por Sherwin-Williams de Centro América
Bajo Licencia de The Sherwin-Williams Company Cleveland, Ohio, propietaria de las marcas registradas.